

**PAXTA TOLASINING RD VA b+ KO'RSATKICHLARINI HISOBGA  
OLIB SARALANMA TUZISH**

**U.N.Yusupalieva**

**PhD, dotsent**

**Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti**

**ANNOTATSIYA**

Maqolada yigirilgan ipning sifatini nazorat qilish maqsadida paxta tolasining HVI uskunasida olingan ko'rsatkichlarni qo'llash va tolalar aralashmasining muqobil tarkibini tanlash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

**Kalit so'zlar:** paxta tolasi, saralanma, lot, rang ko'rsatkichlari.

**ABSTRACT**

In order to control the quality of the yarn, the article presents recommendations on the use of the parameters of cotton fibers obtained on the HVI equipment and the choice of the optimal composition of the fibrous mixture.

**Key words:** cotton fiber, sorting, lot, color indicators.

Hozirda paxta tolasidan saralanma tuzishda HVI uskunasidan olingan ko'rsatkichlardan foydalaniladi. HVI tizimi qo'llanilishi tola xossa ko'rsatkichlarini aniqlashda va saralanma, "Lot"lar tuzishda katta qulayliklarga erishildi.

Yigirush korxonalarida paxtaning sifati ko'rsatkichlarini nazorat qilish quyida tavsiflangan uch bosqichda amalga oshiriladi:

1. Paxta toyalarini tasdiqlash: ma'lum standartlariga muvofiq yuqori sifatga ega bo'lgan paxta toyalarini sotib olish juda muhimdir.

Modomiki, paxta tabiiy tola, shuningdek, tijorat tovari bo'lib hisoblanar ekan, uning hammabopligi, narxi va sifati taklif va bozor talabiga binoan vaqtiga bilan o'zgarib turadi. Shu bois, yigiruv korxonalari iqtisodiyoti uchun to'g'ri keladigan, talab qilingan sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan paxta toyalarini maqbul narxlarda tanlab olish juda muhimdir. Paxta toyalarini uning standartlariga muvofiq qat'iy ravishda tasdiqlash lozim, aks holda bu juda ko'p nostandard toylnarning to'planib qolishiga olib keladi.

2. Paxta toyalarini saralash: tayyorlov punktiga paxta toyları kelib tushgandan so'ng, sinovdan o'tkazish va taylorlov punkti meyorlariga muvofiq ularni to'g'ri saralash kerak. Iloji bo'lsa, uni omborxonalarga sinfiga muvofiq tekis taxlab qo'yish kerak.

3. Aralashtirishni rejalshtirish: paxta toyalarini aralashtirish rejasini tuzish uchun paxta toylarining navi, zaxirasi va yigiruv hisobi sxemasiga muvofiq ravishda paxta toylarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan minimal o'zgarish ko'lamida tanlab olinishi kerak[1].

HVI tizimisida paxta tolasining quyidagi sifat ko‘rstakichlari aniqlanadi va hisoblanadi: mikroneyr ko‘satkichi (Mic), yuqori o‘rtacha uzunlik (UHM), O‘rtacha uzunlik (ML), uzunlik bo‘yicha bir tekislik indeksi (Unf), kalta tolalar indeksi (SFI), Pishib yetilganlik darajasi (Mat), nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd), sarg‘ishlik darajasi (+b), yot aralashmalar soni (Cnt), nisbiy uzish kuchi (Str), uzilishdagi uzayish (Elg), yigiruvchanlik indeksi (SCI) [2,3].

USDA tasnifi bo‘yicha tolaning rangi va iflosligi bo‘yicha navi – sinalayotgan na’muna paxta tolasining tashqi ko‘rinishi bo‘yicha kompyuter xotirasiga olingan standart ko‘rsatkichlarga taqqoslash orqali aniqlanadi.

Hozir HVI tizimida aniqlangan paxta tolasining sifat ko‘rsatkichlaridan nafaqat tolani sotish va sotib olishda, shu bilan birga yigiruv korxonasida jarayonni boshqarishda ipning kutilayotgan sifatini hisoblash va saralanmaga toylarni tanlashda ham keng qo‘llanilmoqda.

Tadqiqot ishlarimiz davomida yuqorida keltirilgan talablar asosida saralanma tuzildi hamda, saralanma tarkibidagi paxta tolalarining HVI ko‘rsatkichlarini USTER STATISTICS 2018 ko‘rsatkichlari bo‘yicha solishtirilib, tahlil qilib chiqildi. Ya’ni saralanma tuzishda HVI da olingan ko‘rsatkichlar USTER STATISTICS 2018 ko‘rsatkichlari bilan solishtirilganda SCI (Yigiruvchanlik indeksi) ko‘rsatkichlari bo‘yicha 5% li sifat kategoriyasiga, Mikroneyr (Mic) ko‘rsatkichi bo‘yicha 75% li sifat kategoriyasiga,(50% da 4,55 ga teng), Solishtirma uzish kuchi (Strenght) bo‘yicha 50% li sifat kategoriyasiga, nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd) bo‘yicha 25% li sifat kategoriyasiga (50% da 75,6 ga teng), Sarg‘ishlik darajasi (+b) bo‘yicha 50% li sifat kategoriyasiga, chiqindilar miqdori (Tr Cnt) bo‘yicha 75% li sifat kategoriyasiga (75% da 39 ga teng), bir xillik indeksi (UI) ko‘rsatkichi bo‘yicha 75% li sifat kategoriyasiga, uzilishdagi uzayishi (Elong) bo‘yicha 50% li sifat kategoriyasiga, kalta tolalar indeksi (SFI) bo‘yicha 50% li sifat kategoriyasiga mos keladi. (50% da 9,79 ga teng).

Viloyatlar	Tipi, navi, sinfi	Saralanmadagi	SCI	Yu		Mic mikroneyr	Strength	RD	Nur	+b	Sarg'ishlik	Tresh kod	UL	Bir xillik	Elong	SFI	Kalta	Tr Cnt	Chiqandilar
				Dym	qori varim														
										0	1	2	3	4	5				
osh-kent	-I (oliy )	2	25	,09	7,8	,7	9,0	7,6	0,19			2,2	,1	,5	7				
izzax	-I (oliy )	2	18	,07	7,2	,8	7,5	7,2	0,18			9,1	,9	,1	2,6				
osh-kent	-I yaxs hi	6	13	,06	7,1	,8	7,8	8,8	,6			1,4	,7	,2	8,8				
		00	17,74	,05	7,3	,7	7,9	7,8	,67	,6	0,4	,6	,64		7,9				

USDA tasnifi bo'yicha tolanning rangi va iflosligi bo'yicha navi – sinalayotgan na'muna paxta tolasining tashqi ko'rinishi bo'yicha kompyuter xotirasiga olingan standart ko'rsatkichlarga taqqoslash orqali aniqlanadi. I-nav uchun nur qaytarish koeffitsiyenti, sarg'ishlik ko'rsatkichlari  $Rd \geq 75$ ,  $+b < 10$  ga to'g'ri kelsa ko'zlangan maqsadga erishish imkonini beradi.

### **Adabiyotlar**

1. Jumaniyazov Q.J., G'ofurov Q.G., Yusupaliyeva U.N., Raxmatullinov F. Ipning pishiqligi bilan tola xossalari orasidagi bog'liqlik // To'qimachilik muammolari. №2, 2012 y.
2. Yusupaliyeva U.N., Yuldashev N.N. Color quality control in the production of cotton fiber. European chemical bulletin 2022, 11(4).
3. Yusupaliyeva U.N., Yuldashev N.N. Color quality control in the production of cotton fiber. European chemical bulletin 2022, 11(4).